

DATOS DEL SOLICITANTE

JIORINGS

Iñigo Barrenetxea ibarrenetxea@jiorings.com Jean-Albert Morlard jamorlard@jiorings.com
 Pol. Ind. Erletxe, Plataforma H2, Pabellón 5. 48960 Galdakao (Vizcaya)

MUESTRAS

Identificación	Descripción	Código interno	Fecha recepción
T50SJA4322F	Tapón de goma translúcida	170103-018	03/01/2017

ENSAYOS Y RESULTADOS

Determinación de la migración total

Muestra	Método	Condiciones	Fecha de realización
Tapón de goma	Determinación de la migración total Reglamento 10/2011 de la Comisión	En etanol al 20 % en agua 10 días 40°C	Inicio 05/1/2017 Fin 15/01/2017

Resultado	Especificación del artículo 12 del Reglamento 10/2011 de la Comisión
2 mg/dm ²	Los materiales y objetos plásticos no cederán sus constituyentes a los simulantes alimentarios en cantidades que superen en total los 10 miligramos de constituyentes liberados por decímetro cuadrado de superficie de contacto (mg/dm ²)

Informe realizado por:
 Francisco Llaría Barúa
 (Director Técnico)

